

**Dakdichtingsmembraan, bestaande uit een wapening van niet-geweven polyester, bedekt met plastomeerbitumen.**

## AFWERKING

- bovenzijde afgestrooid met donkergrijze natuurlijke leislag en een wegbrandfolie van 80 mm breed voor overlap.
- onderzijde voorzien van een wegbrandfolie met micro-perforaties over de volledige breedte.

## TOEPASSING

Hoofdzakelijk als toplaag in meerlaags waterdichtingssysteem.

## SAMENSTELLING

Wapening: niet-geweven polyester

Bedekkingsmassa: plastomeerbitumen, bestaande uit  $\pm 70$  % bitumen en  $\pm 30$  % atactisch polypropyleen (APP)

## AFMETINGEN

lengte : 8 m  
breedte : 1 m  
gemiddeld gewicht kg:  $\pm 37.5$  kg  
Verpakking: 25 rollen rechtgezet op pallet en beschermd met opale krimpfolie.

## TECHNISCHE KENMERKEN (gemiddelde waarden)

- treksterkte (EN 12311-1)
  - o lengte : 650 N/50 mm
  - o breedte : 400 N/50 mm
- rek bij breuk (EN 12311-1)
  - o lengte : 20 %
  - o breedte : 20 %
- temperatuurbestendigheid (EN 1110): 120 °C
- koude buigbaarheid (EN 1109) : - 8 °C
- dimensiestabiliteit (EN 1107-1) : 0,5 %

**VERWERKING:** Vlamlasmethode of kleven met bitumineuse daklijm.



ATAB bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13707: Flexibele banen voor waterdichting – Gewapende bitumenbanen voor dakafdichtingen.

FPC certificaat bekomen van INTRON Certificatie BV, Venusstraat 2, NL-4100 AG Culemborg, geregistreerd onder registratie nummer 0958. Certificaatnummer: 0958-CPD-DK010

