

GEDIMAX MS POLYMERE

Elastische lijm- en voegkit met zeer hoge aanvangshechting.

GEDIMAX MS POLYMERE TRANSPARANT

Transparante lijm- en voegkit – Glashelder

Product :

GEDIMAX MS POLYMERE TRANSPARANT is een hoogwaardige, duurzaam elastische lijm- en voegkit op basis van MS-Polymeer met een transparante glashelderheid.

Toepassingen :

GEDIMAX MS POLYMERE TRANSPARANT kleeft zonder primer op vrijwel alle in de bouw voorkomende materialen zoals aluminium, gegalvaniseerd en roestvrij staal, zink, koper, natuursteen, beton, baksteen, bekledingsplaten op cementbasis, volkern, behandeld hout, gips, glas, glazuur, diverse kunststoffen,... Zeer geschikt voor het verlijmen en afdichten van verschillend gekleurde ondergronden. Als universele lijm en voegkit geschikt voor het afdichten van naden, aansluit- en bewegingsvoegen. De hechting van GEDIMAX MS POLYMERE TRANSPARANT verbetert sterk na verloop van tijd. Voorbeelden van toepassingen zijn:

- Kleven van handgrepen op glazen deuren
- Kleven en afdichten van etalages en vitrinekasten
- Alle voeg- en lijmwerk waarbij helderheid nodig is
- Voeg- en lijmwerk in veranda's, badamers, keukens, ...

GEDIMAX MS POLYMERE TRANSPARANT is niet aangewezen bij :

- Voegen die blootgesteld zijn aan een bestendige wateronderdompeling
- Voegen met een breedte of diepte < 5 mm
- Zwembaden met chloorwater, bij bestendige wateronderdompeling
- Niet geschikt voor binnenzwembaden
- Bitumen
- Polycarbonaat en ployacrylaat

GEDIMAX MS POLYMERE TRANSPARANT is niet geschikt voor verlijmen op PE, PP, PA, Teflon® en bitumen. Een goede ventilatie tijdens verwerken en tijdens uitharden is belangrijk.

Eigenschappen :

- Afdichten en lijmen
- Glasheldere transparantie
- Zeer goede hechting op de meeste bouwmaterialen
- Hecht zelfs op vochtige ondergronden
- Oplosmiddel- en isocyanaatvrij
- Zeer sterk na volledige doorharding
- Blijvend elastisch
- Veroorzaakt geen corrosie bij metaalverlijmingen
- Voor binnen en buiten toepassingen
- UV- en weersbestendig
- Geschikt voor natuursteen
- Neutrale, reukloze kit
- Geschikt voor vochtige ruimtes

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.



GEDIMAX MS POLYMERE

Elastische lijm- en voegkit met zeer hoge aanvangshechting.

- Overschilderbaar met de meeste verven op water- en solventbasis. Is nat op nat overschilderbaar. Na 48 uur moet het oppervlak eerst gereinigd worden vooraleer het kan worden overschilderd. Voorafgaande testen zijn noodzakelijk. Alkydverven hebben een verlengde droogtijd nodig.

Verwerking :

Ondergrond: De ondergrond moet vast en voldoende stevig zijn. De ondergrond hoeft niet volledig droog te zijn (aardvochtig).

Voorbehandeling: De te verlijmen materialen moeten schoon, stof- en vetvrij zijn. Indien nodig ontvetten met een schoomaakmiddel, MEK, brandalcohol, ethanol. Het is aangeraden om hechtingsproeven te doen. De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is.

Aanbrengen: GEDIMAX MS POLYMERE TRANSPARANT met bijgeleverde spuitmond in rillen of dotten aanbrengen op de ondergrond of op het te verlijmen element. De rillen moeten in verticale banden aangebracht worden. Het materiaal kan nu nog gecorrigeerd worden, daarna goed aandrukken. Gedimat adviseert om tussen de te lijmen delen een ruimte van 3,2 mm te hanteren, zodat de lijm in staat is vervormingen op te vangen (met name van belang in buitentoepassingen of onder vochtige omstandigheden). Om deze ruimte te bereiken, kan gebruik worden gemaakt van afstandblokjes of stukjes foamtape met een dikte van 3,2 mm. Indien de lijmlaag geen of slechts geringe onderlinge vervormingen tussen de bouwdelen hoeft op te vangen kan een dunnere lijmlaag (minimaal 1,5 mm) volstaan (bijvoorbeeld in interieur toepassingen).

Open tijd: Het te verlijmen deel zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 15 minuten aanbrengen (e.e.a afhankelijk van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid). Het materiaal kan nu nog gecorrigeerd worden, daarna goed aandrukken of licht aankloppen met een rubber hamer.

Reinigen: Eventueel langs randen vrijkomende lijm kan met een plamuurmes worden afgewerkt. Niet uitgeharde lijmresten zijn met een schoonmaakmiddel te verwijderen, uitgeharde lijm mechanisch verwijderen. Indien gewenst, gladstrijken met een afstrijkrubber.

Droogtijd en sterkte :

GEDIMAX MS POLYMERE TRANSPARANT combineert de voordelen van een tape met die van een reactief lijmsysteem. Na doorharding onder invloed van luchtvochtigheid is GEDIMAX MS POLYMERE TRANSPARANT ge vulcaniseerd tot een blijvend elastische en zeer sterke lijmverbinding.

Initieel :

Interne sterkte (direct) > 0,0004 N/mm²

Sterkte per m² lijmoppervlak > 400 N (> 40 kg)

Na één uur is de sterkte verdrievoudigd:

Interne sterkte (na 60 minuten) > 0,0012 N/mm²

Sterkte per m² lijmoppervlak > 1200 N (> 120 kg)



GEDIMAX MS POLYMERE

Elastische lijm- en voegkit met zeer hoge aanvangshechting.

Na doorharding :

GEDIMAX MS POLYMERE TRANSPARANT hardt onder invloed van luchtvochtigheid uit tot een duurzaam elastische en sterke lijmverbinding. De trekspanning bij 100% rek is 1.1 N/mm² (ISO37), de maximale trekspanning is > 2,2 N/mm² (ISO-37) [0,7N/mm² (ISO-8339)], de afschuifsterkte bedraagt 1,5-3 N/mm² afhankelijk van de lijmconstructie. Zie Technische kenmerken voor aanvullende informatie over de sterkte-eigenschappen.

Rek bij breuk ca. 230% (DIN 53504/ISO 37)

Voegafmetingen :

| Voegbreedte | Voegdiepte | Toegelaten verschil |
|-------------|------------|---------------------|
| 6 mm | 6 mm | ± 1 mm |
| 8 mm | 6 mm | ± 1 mm |
| 10 mm | 6-8 mm | ± 2 mm |
| 15 mm | 10 mm | ± 2 mm |
| 20 mm | 10-12 mm | ± 2 mm |
| 25 mm | 15 mm | ± 3 mm |

Technische kenmerken :

- Basisgrondstof : MS-Polymeer
- Uithardingssysteem : door middel van luchtvochtigheid
- Doorhardingssnelheid : 2,5 à 3 mm/24 uur bij 23°C en 50% R.V.
- Aantal componenten : 1
- Velvorming : 15 à 20 minuten bij 23°C en 50% R.V.
- Soortelijke massa : ca. 1,06 g/ml volgens ISO-1183
- Shore A : 30 (+/- 5) volgens ISO-868
- Maximum toelaatbare vervorming : +/-20%
- Modulus bij 100% rek : 0,700 N/mm² volgens ISO-8339-40
- Modulus bij breuk : 0,800 N/mm² volgens ISO-8339-40
- % rek bij breuk : 150% volgens ISO-8339-40
- Afschuifspanning 2,1 N/mm² (DIN 53283)
- Oplosmiddelgehalte : 0%
- Isocyaatgehalte : 0%
- Droge stof gehalte : ca. 100%
- Verwerkingstemperatuur van +5°C tot +40°C, niet verwerken onder +5°C.
- Temperatuursbestendigheid -40°C tot +90°C
- Vochtbestendigheid zeer goed
- Vorststabiliteit niet vorstgevoelig

Verpakking & Kleur :

25 kokers van 290 ml per doos : transparant



GEDIMAX MS POLYMERE

Elastische lijm- en voegkit met zeer hoge aanvangshechting.

Opslag en stabiliteit :

Koel en droog bewaren in gesloten verpakking.

Aangebroken verpakking is beperkt houdbaar.

9 maanden in de ongeopende verpakking tussen +5°C en +25°C.

Veiligheid :

Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen, die op eenvoudig verzoek verkrijgbaar is.

Informatie aanvragen :**Gedimat**

Industriepark-West 75

9100 Sint-Niklaas

Tel + 32 (0)3 780 17 02

Fax + 32 (0)3 401 71 05

E-mail: info@gedimat.be

Internet: www.gedimat.be



GEDIMAX MS POLYMERE GEKLEURD

Product :

GEDIMAX MS POLYMERE GEKLEURD is een hoogwaardige, snel uithardende, duurzaam elastische lijm- en voegkit op basis van MS-Polymeer met een zeer hoge aanvangshechting.

Toepassingen :

GEDIMAX MS POLYMERE GEKLEURD heeft een zeer hoge aanvangssterkte en kleeft zonder primer op vrijwel alle in de bouw voorkomende materialen zoals aluminium, gegalvaniseerd en roestvrij staal, zink, koper, natuursteen, beton, baksteen, bekledingsplaten op cementbasis, volkern, behandeld hout, gips, glas, glazuur, diverse kunststoffen,... Zeer geschikt voor het verlijmen en plaatsen van veiligheidsglas in de bankindustrie, plaatsen van kabelgoten, verstekken van aluminium ramen, spiegels. Als universele lijm uiterst geschikt voor de structurele verlijming van panelen en elementen in de professionele gevel-, interieur- en plafondbouw. Klemmen of stempelen kan in de meeste gevallen achterwege gelaten worden.

Voorbeelden van toepassingen zijn de verticale of horizontale verlijming van:

- Wandbekledingselementen en plafondpanelen (interieur)
- Geluidsisolatie panelen (minerale wol, houtwolcement, kunststof schuimen)
- Thermische isolatiepanelen (PUR, PIR, PS)
- Kozijnen en frames in bouwconstructies
- Houten en kunststof schroten, ornamenten, lijsten
- Dorpels, vensterbanken, plinten en afdeklijsten
- Complete bouwelementen (zoals dak- en gevelelementen) in frames

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.

GEDIMAX MS POLYMERE

Elastische lijm- en voegkit met zeer hoge aanvangshechting.

GEDIMAX MS POLYMERE GEKLEURD is niet aangewezen bij :

- Voegen die blootgesteld zijn aan een bestendige wateronderdompeling.
- Voegen met een breedte of diepte < 5 mm
- Zwembaden met chloorwater, bij bestendige wateronderdompeling.
- Niet geschikt voor binnenzwembaden
- Bitumen
- Polycarbonaat en polyacrylaat

GEDIMAX MS POLYMERE GEKLEURD is niet geschikt voor verlijmen op PE, PP, PA, Teflon® en bitumen. Een goede ventilatie tijdens verwerken en tijdens uitharden is belangrijk.

Eigenschappen :

- Lijmen en monteren
- Zeer hoge aanvangshechting
- Snelle opbouw van de interne sterkte
- Zeer goede hechting op de meeste bouwmaterialen
- Hecht op vochtige ondergronden
- Oplosmiddel- en isocyaanvrij
- Zeer sterk
- Blijvend elastisch
- Veroorzaakt geen corrosie bij metaalverlijmingen
- Voor binnen en buiten toepassingen
- UV- en weersbestendig
- Geschikt voor natuursteen
- Geschikt voor vochtige ruimtes
- Overschilderbaar met de meeste verven op water- en solventbasis. Is nat op nat overschilderbaar. Na 48 uur moet het oppervlak eerst gereinigd worden vooraleer het kan worden overschilderd. Voorafgaande testen zijn noodzakelijk. Alkydverven hebben een verlengde droogtijd nodig.



Verwerking :

Ondergrond: De ondergrond moet vast en voldoende stevig zijn. De ondergrond hoeft niet volledig droog te zijn (aardvochtig).

Voorbehandeling: De te verlijmen materialen moeten schoon, stof- en vetvrij zijn. Indien nodig ontvetten met schoonmaakmiddel, MEK, brandalcohol, ethanol. Het is aangeraden om hechtingsproeven te doen. De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is.

Aanbrengen: met bijgeleverde spuitmond in rillen of dotten aanbrengen op de ondergrond of op het te verlijmen element. De rillen moeten in verticale banden aangebracht worden. Het materiaal kan nu nog gecorrigeerd worden, daarna goed aandrukken. Voor informatie over de onderlinge afstanden tussen de lijmrillen zie "lijmhoeveelheid".

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet-of drukfouten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

GEDIMAX MS POLYMERE

Elastische lijm- en voegkit met zeer hoge aanvangshechting.

Gedimat adviseert om tussen de te lijmen delen een ruimte van 3,2 mm te hanteren, zodat de lijm in staat is vervormingen op te vangen (met name van belang in buitentoepassingen of onder vochtige omstandigheden). Om deze ruimte te bereiken, kan gebruik worden gemaakt van afstandblokjes of stukjes foamtape met een dikte van 3,2 mm. Indien de lijmlaag geen of slechts geringe onderlinge vervormingen tussen de bouwdelen hoeft op te vangen kan een dünnere lijmlaag (minimaal 1,5 mm) volstaan (bijvoorbeeld in interieur toepassingen).

Open tijd: Het te verlijmen deel zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 10 minuten aanbrengen (e.e.a afhankelijk van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid). Het materiaal kan nu nog gecorrigeerd worden, daarna goed aandrukken of licht aankloppen met een rubber hamer.

Reinigen: Eventueel langs randen vrijkomende lijm kan met een plamuurmes worden afgewerkt. Niet uitgeharde lijmresten zijn met een schoonmaakmiddel te verwijderen, uitgeharde lijm mechanisch verwijderen. Indien gewenst, gladstrijken met een afstrijkrubber.

Droogtijd en sterkte :

GEDIMAX MS POLYMERE GEKLEURD combineert de voordelen van een tape met die van een reactief lijmsysteem:

- Tijdens montage heeft GEDIMAX MS POLYMERE GEKLEURD een hoge kleefkracht en een hoge interne sterkte. Hierdoor is het mogelijk zonder tijdelijke steunconstructies te werken of kunnen de verlijmdde bouwdelen direct worden verplaatst of verder bewerkt.
- Na doorharding onder invloed van luchtvochtigheid is GEDIMAX MS POLYMERE GEKLEURD ge vulcaniseerd tot een blijvend elastische en zeer sterke lijmverbinding.

Initieel :

De interne sterkte van GEDIMAX MS POLYMERE GEKLEURD direct na aanbrengen is zodanig, dat verlijmingen zonder klemmen of tijdelijke ondersteuning mogelijk zijn:

Interne sterkte (direct) > 0,0015 N/mm²

Sterkte per m² lijmoppervlak > 1500 N (> 150 kg)

Na één uur is de sterkte verdrievoudigd:

Interne sterkte (na 60 minuten) > 0,0045 N/mm²

Sterkte per m² lijmoppervlak > 4500 N (> 450 kg)

Na doorharding :

GEDIMAX MS POLYMERE GEKLEURD hardt onder invloed van luchtvochtigheid uit tot een duurzaam elastische en sterke lijmverbinding. De maximale trekspanning is > 1,5 N/mm² de afschuifsterkte bedraagt 2-4 N/mm² afhankelijk van de lijmconstructie. Zie Technische kenmerken voor aanvullende informatie over de sterkte-eigenschappen.

Lijmhoeveelheid, ten behoeve van de initiële hechting :

GEDIMAX MS POLYMERE GEKLEURD wordt aangebracht in de vorm van lijmrillen of dotten. Door aandrukken van het te verlijmen element verspreidt de lijm zich tussen element en ondergrond. Het uiteindelijke oppervlak van de lijmlaag bepaalt de sterkte van de verbinding, zowel initieel als na uitharding.

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet-of drukfouten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.



GEDIMAX MS POLYMERE

Elastische lijm- en voegkit met zeer hoge aanvangshechting.

De relatie tussen de afmetingen van de lijmril en het uiteindelijke lijmoppervlak wordt bepaald door de oppervlaktestructuur van de te verlijmen delen en uiteraard van de uiteindelijke lijmdikte. Een driehoekige lijmril van 9 mm breed en 9 mm hoog (ca. 40 mm² in doorsnede) levert een lijmbreedte van 13 mm op bij een dikte van 3 mm op gladde materialen.

Op oneffen ondergronden zal bij een minimale dikte van 3 mm de lijmbreedte overeenkomen met ca. 10 mm. Bij een lijmdikte van 1,5 mm zijn de breedtes resp. 26 en ca. 20 mm. Breng de rillen parallel aan elkaar aan, zodat tussen de rillen luchtvochtigheid tot de lijm kan toetreden. Uitgaande van een standaard driehoeksril van 9 mm breed en 9 mm hoog en - na aandrukken - lijmdiktes van 1,5 en 3 mm kan onderstaande relatie tussen ril-afstand en gewicht van de te verlijmen delen worden vastgesteld. Er is uitgegaan van vlakke lijmoppervlakken. Aangeraden wordt om vooraf te testen.

Bij de verlijming van grotere wand- of plafondelementen dient rekening gehouden te worden met mogelijke extra afpelkrachten (b.v. als gevolg van kromming in de panelen).

Sterkte direct na aanbrengen :

Lijmdikte 1,5 mm (op gladde ondergrond - breedte na aandrukken ca. 26 mm)

Ril-afstand, direct na 60 minuten per m²

| | | | | | |
|-------|--|-------|---------|--------|---------|
| 10 cm | (lijmoppervlak 26% van de ondergrond) | 370 N | 37,0 kg | 1110 N | 111 kg |
| 20 cm | (lijmoppervlak 13% van de ondergrond) | 185 N | 18,5 kg | 555 N | 55,5 kg |
| 30 cm | (lijmoppervlak 9% van de ondergrond) | 130 N | 13,0 kg | 390 N | 39 kg |
| 40 cm | (lijmoppervlak 6,5% van de ondergrond) | 95 N | 9,5 kg | 285 N | 28,5 kg |

Lijmdikte 3 mm (op gladde ondergrond - breedte na aandrukken ca. 13 mm)

Ril-afstand, direct na 60 minuten per m².

| | | | | | |
|-------|--|-------|---------|--------|---------|
| 5 cm | (lijmoppervlak 26% van de ondergrond) | 370 N | 37,0 kg | 1110 N | 111 kg |
| 10 cm | (lijmoppervlak 13% van de ondergrond) | 185 N | 18,5 kg | 555 N | 55,5 kg |
| 20 cm | (lijmoppervlak 6,5% van de ondergrond) | 95 N | 9,5 kg | 285 N | 28,5 kg |
| 30 cm | (lijmoppervlak 4,5% van de ondergrond) | 67 N | 6,7 kg | 201 N | 20,1 kg |
| 40 cm | (lijmoppervlak 3% van de ondergrond) | 45 N | 4,5 kg | 135 N | 13,5 kg |

U dient bij het vaststellen van het aantal rillen ervoor te zorgen, dat

- De interne cohesiekrachten van de te verlijmen delen niet wordt overschreden (bv plafondtegels op basis van minerale wol. Bij dergelijke materialen is het verstandig om een zo groot mogelijk oppervlak van lijm te voorzien.)
- De lijmrillen regelmatig over het te lijmen vlak zijn verdeeld.

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.



GEDIMAX MS POLYMERE

Elastische lijm- en voegkit met zeer hoge aanvangshechting.

Technische kenmerken :

- Basisgrondstof : MS-Polymeer
- Uithardingssysteem : door middel van luchtvochtigheid
- Doorhardingssnelheid : 2,5 à 3 mm/24 uur bij 23°C en 50% R.V.
- Aantal componenten : 1
- Velvorming : 10 à 15 minuten bij 23°C en 50% R.V.
- Soortelijke massa : ca. 1,56 g/ml (ISO-1183)
- Shore A : 55 (+/- 5) (ISO-868)
- Maximum toelaatbare vervorming : +/-20%
- Modulus bij 100% rek : 1,300 N/mm² (ISO-8339-40)
- Modulus bij breuk : 1,500 N/mm² (ISO-8339-40)
- % rek bij breuk : 230% (ISO-8339-40)
- Oplosmiddelgehalte : 0%
- Isocyaanagehalte : 0%
- Droge stof gehalte : ca. 100%
- Verwerkingstemperatuur van +5°C tot +40°C, niet verwerken onder +5°C.
- Temperatuursbestendigheid -40°C tot +90°C
- Vochtbestendigheid : zeer goed
- Vorststabiliteit : niet vorstgevoelig



Verpakking & Kleur :

25 kokers van 290 ml per doos : wit – grijs (Ral 7004)

Certificaten :

IKI-rapport voor het gebruik in ziekenhuizen als lijm- en voegkit voor wandpanelen.

Opslag en stabiliteit :

Koel bewaren in gesloten verpakking.

Aangebroken verpakking is beperkt houdbaar.

12 maanden in de ongeopende verpakking op een droge en koele plaats tussen +5°C en +25°C.

Veiligheid :

Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen, die op eenvoudig verzoek verkrijgbaar is.

Informatie aanvragen :

Gedimat

Industriepark-West 75

9100 Sint-Niklaas

Tel + 32 (0)3 780 17 02

Fax + 32 (0)3 401 71 05

E-mail: info@gedimat.be

Internet: www.gedimat.be

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.